

EINSCHICHTLACK

Seidenmatter Einschichtlack

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiger, raschtrocknender Einschichtlack mit aktiven Rostschutzpigmenten auf Basis spezieller nichtgilbender mittelöliger Alkydharze für vorwiegend industrielle Verarbeitung.

EIGENSCHAFTEN

- Schnell trocknend
- guter Korrosionsschutz
- wetterbeständig
- leicht verarbeitbar
- hohe Standfestigkeit beim Spritzen
- rasch trocknend

ANWENDUNGEN

Einschichtlack für innen und außen im Stahlbau, für Maschinen und Anlagen, für Stahlkonstruktionen, Öfen usw.

STANDARDFARBTÖNE

keine, alle RAL- Farbtöne auftragsbezogen

VERPACKUNGSGRÖSSEN

25 kg Weißblechgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	mittelölige, modif. Alkydharze
Dichte	1,15 g/cm ³ +/- 0,1 g/cm ³
Lieferviskosität	2500 +/- 500 cp Brookfield
Festkörpergehalt	ca. 58 % +/- 3%
Flammpunkt	25°C

Zusammensetzung:

Alkydharze, Zinkphosphat, organische und anorganische Pigmente, aromatische und aliphatische Lösungsmittel, Additive, Bariumsulfat, Calciumcarbonat

PRODUKTKATEGORIE
LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/i (Lb)
EU Grenzwert Stufe II (2010) 500 g/l
Dieses Produkt enthält max. 490 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID UN 1263 Farbe,3, III

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG

vorwiegend mit Airless- Spritzgeräten, kleinflächig mit Pinsel oder Roller

**UNTERGRUNDTVOR-
BEHANDLUNG**

blanke Metalluntergründe müssen gut gereinigt, entfettet, entrostet und trocken sein. Lose Altanstriche gründlich entfernen, festhaftende anschleifen.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

entfällt

VERARBEITUNGSZEIT

entfällt

Verdünnungszugabe

zum Streichen oder Rollen mit max. 2 bis 5% OKALIN Kunstharzverdünnung verdünnen, zum Spritzen je nach Spritzgerät ohne Verdünnung oder mit bis zu 10%

Verarbeitungstemperatur mind. + 8°C, max. + 30°C

Trockenzeiten bei 20 °C

Staubtrocken nach ca. 30 min

Griffest nach ca. 2 -3 Stunden

Überlackierbar nach 2 – 6 Stunden oder erst nach 18 -36 Stunden

Voll belastbar nach ca. 1 Woche

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

ANSTRICHAUFBAU

mind. 2 Anstriche mit jeweils 40-50 µm Trockenschicht (= ca. 100µm Nassfilmstärke) im Außenbereich

VERBRAUCH

120 -140 g/m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 2

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe

