

# INDUSTRIEPRIMER

## Korrosionsschutzgrund für metallische Untergründe

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Raschtrocknender universell einsetzbarer, sehr gut haftender Rostschutzgrund auf Alkydharzbasis für rostschützende Grundanstriche auf metallischen Untergründen. **OKALIN Industrieprimer** kann mit Kunstharzlacken, Nitrolacken, Acrylharzlacken und Mischpolymerisatlacken überlackiert werden.

### EIGENSCHAFTEN

raschtrocknend, universell einsetzbar, sehr gut haftend

### ANWENDUNGEN

Rostschützende Grundierung für Maschinen, Stahlkonstruktionen, Geräte, Landmaschinen usw.

### STANDARDFARBTÖNE

grau, weiß

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 kg, 35 kg Weißblechgebinde

### LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

### TECHNISCHE DATEN (im gemischten Zustand)

Bindemittelbasis	modifizierte Alkydharze
Dichte	1,49 +/- 0,5 g/cm <sup>3</sup>
Lieferviskosität	2000 - 3000 cp Brookfield Spindel 5/20 upm
Festkörpergehalt	76 +/- 2%
Flammpunkt	ca. 24°C
Zusammensetzung	Alkydharze, Farbpigmente, Additive, aromatische Kohlenwasserstoffe, Testbenzin Zinkphosphat, Talkum, Calciumcarbonat

### PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/i (Lb)  
EU Grenzwert Stufe I (2007) 600 g/l, Stufe II (2010) 500 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 490 g/l VOC

### GEFAHRENKENNZEICHNUNG

#### TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID 3,III

#### CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt



PRODUKTGRUPPE

GRUNDFARBEN

Februar 2017

<b>VERARBEITUNG</b>	mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät						
<b>UNTERGRUNDTVOR- BEHANDLUNG</b>	Ungestrichene Untergründe müssen gut gereinigt, entfettet, entrostet und trocken sein. Alte lose Anstriche vorher entfernen und festhaftende Anstriche leicht anschleifen.						
<b>MISCHUNGSVERHÄLTNIS</b>	-----						
<b>VERARBEITUNGSZEIT</b>	-----						
	<table border="0"> <tr> <td><b>Verdünnungszugabe</b></td> <td>mit OKALIN Kunstharzverdünnung</td> </tr> <tr> <td><b>Verarbeitungstemperatur</b></td> <td>mind. + 5 °C, max. + 30 °C</td> </tr> <tr> <td><b>Trockenzeiten bei 20 °C</b></td> <td>staubtrocken nach 30 min, überarbeitbar nach 24 Stunden</td> </tr> </table>	<b>Verdünnungszugabe</b>	mit OKALIN Kunstharzverdünnung	<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mind. + 5 °C, max. + 30 °C	<b>Trockenzeiten bei 20 °C</b>	staubtrocken nach 30 min, überarbeitbar nach 24 Stunden
<b>Verdünnungszugabe</b>	mit OKALIN Kunstharzverdünnung						
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mind. + 5 °C, max. + 30 °C						
<b>Trockenzeiten bei 20 °C</b>	staubtrocken nach 30 min, überarbeitbar nach 24 Stunden						
<b>REINIGUNG DER WERKZEUGE</b>	mit OKALIN Kunstharzverdünnung						
<b>ANSTRICHAUFBAU</b>	<p>1 x Industrieprimer Nassfilmstärke 100 µm = ca. 50 µm Trockenschichtstärke</p> <p>1 x OKALIN Maschinenlack oder OKALIN Kunstharzlack Nassfilmstärke 100 µm = ca. 40 µm Trockenschichtstärke</p>						
<b>VERBRAUCH</b>	1kg reicht für ca. 6 -8 m <sup>2</sup> pro Anstrich (ca. 100µm Nassfilmstärke)						
<b>ENTSORGUNG</b>	<p>nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben. Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100 EU-Abf. Kat. Nr.: 080111</p>						

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 2**

**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

**HINWEIS**

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

**DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.**

Wir (be)kennen Farbe



Karl Obermayer Farbenerzeugungs- Ges. m. b. H.  
Obermayerstrasse 1  
A-5261 UTTENDORF

Tel. 0043-(0)7724/2405-60  
FAX 0043-(0)7724/2405-32  
Internet: [www.okalin.at](http://www.okalin.at) e-Mail: [info@okalin.at](mailto:info@okalin.at)