

# IMPRÄGNIERGRUND

Farblose Holzgrundierung, lösungsmittelbasiert

<b>PRODUKTBECHREIBUNG</b>	OKALIN IMPRÄGNIERGRUND ist eine lösungsmittelhaltige, vorbeugend wirksame Holzgrundierung für Grundanstriche im Außenbereich.												
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• vorbeugend wirksam gegen Bläue, Pilze (Fäulnis) und gegen Insekten</li><li>• sehr gute Penetration und Tiefenwirkung</li><li>• farblos</li></ul>												
<b>ANWENDUNGEN</b>	Für alle Holzflächen im Freien. Für Konstruktionsholz wie Dachstühle sowie bei allen tragenden Holzteilen mind. 2-maligen Anstrich durchführen. Nicht großflächig in Innenbereichen wie Wohn- und Aufenthaltsräumen anwenden.												
<b>STANDARDFARB TÖNE</b>	farblos												
<b>VERPACKUNGSGRÖSSEN</b>	0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 25l Weißblechgebinde												
<b>LAGERUNG</b>	1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. Lagerklasse nach VbF: A III												
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<table><tr><td>Bindemittelbasis</td><td>Alkydharz</td></tr><tr><td>Dichte</td><td>0,80 +/- 0,5 g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Lieferviskosität</td><td>13 sec. DIN 53211 4 mm</td></tr><tr><td>Festkörpergehalt</td><td>ca. 11 +/- 1%</td></tr><tr><td>Flammpunkt</td><td>62 °C</td></tr><tr><td>Zusammensetzung:</td><td>Alkydharz, Testbenzin, Additive</td></tr></table>	Bindemittelbasis	Alkydharz	Dichte	0,80 +/- 0,5 g/cm <sup>3</sup>	Lieferviskosität	13 sec. DIN 53211 4 mm	Festkörpergehalt	ca. 11 +/- 1%	Flammpunkt	62 °C	Zusammensetzung:	Alkydharz, Testbenzin, Additive
Bindemittelbasis	Alkydharz												
Dichte	0,80 +/- 0,5 g/cm <sup>3</sup>												
Lieferviskosität	13 sec. DIN 53211 4 mm												
Festkörpergehalt	ca. 11 +/- 1%												
Flammpunkt	62 °C												
Zusammensetzung:	Alkydharz, Testbenzin, Additive												
<b>PRODUKTKATEGORIE</b> LT. LMVO 2005	Kategorie A/f (Lb) EU Grenzwert Stufe I (2007) 700 g/l Stufe II (2010) 700 g/l Dieses Produkt enthält max. 690 g/l VOC												
<b>GEFAHRENKENNZEICHNUNG</b>	nach Chem. Ges.												
<b>TRANSPORT</b>	Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt												

**VERARBEITUNG**

mit Pinsel oder im Tauchbad. NICHT SPRITZEN!

**UNTERGRUNDVOR-  
BEHANDLUNG**

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein. Nur auf gestrichenen Holzuntergründen anwenden

<b>Verdünnungszugabe</b>	unverdünnt verarbeiten
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mind. +5°C, max. +35 °C
<b>Trockenzeiten bei 20 °C</b>	griffest nach 6 Std. überstreichbar nach 12 Std.

**REINIGUNG DER WERKZEUGE**

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

**ANSTRICHAUFBAU**

1 x streichen oder tauchen, muss für den Einsatz im Außenbereich mit färbigen transparenten oder deckenden Holzlasuren überstrichen werden.

**VERBRAUCH**

1l reicht für ca. 6 – 10 m<sup>2</sup> pro Anstrich

**ENTSORGUNG**

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.  
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100  
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 2**

**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

**HINWEIS**

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

