



SILIKATFARBE für AUSSEN

Fassadenfarbe auf Silikatbasis nach DIN 18363 2.4.1.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dispersions-Silikatfarbe für außen nach DIN 18363 2.4.1 für Anstriche auf mineralische Untergründe wie Beton, Zementputz, Kalkputz usw.

EIGENSCHAFTEN

- wasserdampf- und CO²- durchlässig
- hochdeckend
- extrem witterungsbeständig
- stumpfmatt
- lösemittelfrei
- mineralisch

ANWENDUNGEN

Fassadenanstriche auf ausgehärteten Kalkputzen, Beton, Zementputzen bzw. Kalkzementputzen, festhaftenden Kalk- oder Mineralfarbenanstrichen

STANDARDFARBTÖNE

weiß, im OKALIN MIXSYSTEM abtönbar

Dunkle Farbtöne neigen aufgrund des mineralischen Charakters zu Fleckenbildung

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 10 l, 15 l PE-Ovaleimer

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. **FROSTFREI LAGERN !!**

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

TECHNISCHE DATEN (im gemischten Zustand)

Bindemittelbasis	Kaliwasserglas, Acryldispersion
Dichte	1,47 +/- 0,05 g/cm ³
Lieferviskosität	thixotrop
Festkörpergehalt	55 +/- 0,5 %
Flammpunkt	entfällt
Zusammensetzung	Kaliwasserglas, Kunststoffdispersion, Titandioxyd, Füllstoffe, Wasser, Additive

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/c (Wb)
EU Grenzwert Stufe I (2007) 75 g/l, Stufe II (2010) 40 g/l
Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

GGBG/ADR/RID:	entfällt
IMDG:	entfällt
ICAO/IATA:	entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

Verdünnungszugabe

1. Anstrich mit ca. 10 - 15 % Wasser verdünnen
2. Anstrich mit ca. 5 - 10 % Wasser verdünnen

ACHTUNG: Durch Zugabe von OKALIN SILIKATGRUNDIERUNG anstelle von Wasser kann die Haltbarkeit des Abstriches deutlich verlängert werden.

Verarbeitungstemperatur min. +5 °C bis + 30°C

Trockenzeiten bei +20 °C nach ca. 12 Std. überstreichbar (60% rel. Luftfeuchtigkeit)

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

Alle Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht tragfähige Altanstriche, Algen, Moose, Flechten sowie alle lose Teile entfernen. Alte Dispersionsfarbanstriche sind restlos zu entfernen. Auf alten, festhaftenden Kalkanstrichen sowie auf ungestrichenen, stark saugenden und sandenden Putzen mit OKALIN SILIKATGRUNDIERUNG satt vorstreichen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

sofort nach Gebrauch mit Wasser

ANSTRICHAUFBAU

2 Anstriche OKALIN SILIKATFARBE für außen
Trockenzeit zwischen den Anstrichen: mind. 12 Stunden

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 8 – 10 m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe

