



SILIKATGRUNDIERUNG

Mineralischer Voranstrich auf Silikatbasis

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ungleichmäßige bzw. stark saugende Untergründe, alte Kalkanstriche sowie neue Putze sollten mit OKALIN SILIKATGRUNDIERUNG vorgestrichen werden

EIGENSCHAFTEN

- sehr gute Penetration
- verfestigend
- wasserdampfdurchlässig

ANWENDUNGEN

Voranstrich für stark saugende mineralische Untergründe

STANDARDFARBTÖNE

farblos

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 10 l, 25 l

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. FROSTFREI LAGERN !!

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Kaliwasserglas, Acrylharz
Dichte	1,08 +/- 0,05 g/cm ³
pH-Wert	10 -12
Lieferviskosität	12 s 4 mm
Festkörpergehalt	20 +/- 0,5 %
Flammpunkt	entfällt
Zusammensetzung	Kaliwasserglas, Acryldispersion, Wasser, Additive

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/ (Wb)
EU Grenzwert Stufe II (2010) 30 g/l
Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

ADR/RID:	entfällt
IMDG:	entfällt
ICAO/IATA:	entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

PRODUKTGRUPPE

WANDFARBEN

Februar 2017

VERARBEITUNG

unverdünnt im Streichverfahren satt auftragen
Bei sehr stark saugenden Untergründen 2x auftragen

Verdünnungszugabe	unverdünnt verarbeiten
Verarbeitungstemperatur	mind. +5 °C, max. +30 °C
Trockenzeiten bei +20 °C	nach 14 Stunden überstreichbar

ACHTUNG: Glas und Keramikoberflächen sowie Metall -und Holzoberflächen sind gut abzudecken bzw. sofort nach Berührung mit dem Produkt zu reinigen. Das Produkt verursacht auf diesen Untergründen nach länger andauernder Einwirkung irreversible Flecken.

UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG

Auf neuen, ungestrichenen Untergründen Verschmutzungen und lose Teile entfernen. Nicht tragfähige Teile sowie lose Altanstriche entfernen. Alte Leimfarben und Kalkanstriche sind vor dem Anstrich gründlich zu entfernen. Alle Untergründe müssen trocken und fettfrei sein.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

sofort nach Gebrauch mit Wasser

ANSTRICHAUFBAU

kann mit allen Fassadensystemen überstrichen werden

VERBRAUCH

1 Liter reicht für ca. 4 – 8 m² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe