



SILIKONIMPRÄGNIERUNG LM

Hochwertiges Allround Hydrophobierungs- und Grundiermittel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hydrophobierungsmittel zum Grundieren von mineralischen, auch alkalischen Fassaden und Betonoberflächen bzw. zum nachträglichen Hydrophobieren von gestrichenen Fassaden - Farboberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- lösungsmittelhaltig
- wasserabweisend
- hohes Eindringvermögen
- klebefreie Oberfläche
- alkalibeständig
- rasche Ausbildung der Hydrophobie

ANWENDUNGEN

Als nichtverfestigende Grundierung vor Anstrichen mit Silikonharzfassadenfarben auf saugfähigen, festen Untergründen verwendet

STANDARDFARBTÖNE

farblos

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 25 l Weißblechgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

TECHNISCHE DATEN

Dichte 0,78 +/- 0,05 g/cm³
 Lieferviskosität 12 sec DIN 53211 4 mm
 Festkörpergehalt 5 % +/- 0,5 %
 Flammpunkt 36°C

Zusammensetzung

Silan. Siloxan, aliphatische Kohlenwasserstoffe

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/h (Lb)
 EU Grenzwert Stufe II (2010) 750 g/l
 Dieses Produkt enthält max. 750 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

ADR/RID: UN 1263, 3,III
 IMDG: UN 1263, 3,III Ems F-E, S-E
 ICAO/IATA: UN 1263, 3,III

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

PRODUKTGRUPPE

WANDFARBEN

Februar 2017

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| VERARBEITUNG | mit Pinsel oder Bürste | |
| VERDÜNNUNG | Verdünnungszugabe | unverdünnt satt auftragen |
| | Verarbeitungstemperatur | mind. +2 °C, max. +30°C |
| | Trockenzeiten bei +20°C | nach ca.12 Std. überstreichbar |
| UNTERGRUNDTVOR- BEHANDLUNG | Der Untergrund muss trocken, öl- und fettfrei und tragfähig sein. Lose Untergründe und Verschmutzungen müssen mechanisch entfernt werden. Zementschlämmen von Zementstrichen müssen sorgfältig entfernt werden. | |
| REINIGUNG DER WERKZEUGE | mit Kunstharzverdünnung reinigen | |
| ANSTRICHAUFBAU | 1 -2 mal satt nass in nass auftragen | |
| VERBRAUCH | 1l reicht für ca. 4 – 6 m ² pro Anstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes | |
| ENTSORGUNG | nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben. Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100 EU-Abf. Kat. Nr.: 080111 | |

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.